

# **HAFİF VE ISI YALITIMI GELİŞTİRİLMİŞ YAPI TUĞLASI ÜRETİMİNDE KİL-GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI**

**An Investigation of the Usage of Expanded Perlite and Clay Mixture  
Bearing Light and Heat Isolated Brick Manufacturing**

**Ali CEYLAN\***  
**M. Faruk EBEOĞLUGİL\***

## **ÖZET**

Bu çalışmada hafif ve ısı yalıtımı yüksek yapı tuğası üretimi, kil ve genleştirilmiş perlit katkıları ile araştırılmıştır. Kil bütne içersindeki perlit oranı ağırlıkça %5-35 arasında değişmektedir. Karışımalar tek eksenli pres ile  $150 \text{ kg/cm}^2$  basınç altında şekillendirilmiş ve doğal ortamda kurutulmuştur. Malzemelerin pişirilmesi endüstriyel ölçekli kamara fırınlarında  $950^\circ\text{C}$  sıcaklık altında yapılmıştır. Tuğla bileşimindeki perlit oranı %35 olduğunda ıslı iletkenliği  $0,12 \text{ Kcal/m}^2\text{h}^\circ\text{C}$  ve birim hacim ağırlığı  $508 \text{ gr/cm}^3$  olan tuğlalar üretilmiştir.

## **ABSTRACT**

In this study, the production of light and high heat isolation brick was searched by clay and expanded perlite. Perlite additions were changed 5%-35% weight percent in clay structure. Mixtures were shaped by applying  $150 \text{ kg/cm}^2$  pressure and dried in natural atmosphere. Firing of materials was performed in furnace at  $950^\circ\text{C}$ . When the amount of perlite in the structure was 35% the heat conduction was found  $0,12 \text{ Kcal/m}^2\text{h}^\circ\text{C}$  and unit volume weight was found  $508 \text{ gr/cm}^3$ .

**Anahtar Kelimeler:** Tuğla, Genleştirilmiş Perlit

**Key Words:** Brick, Expanded Perlite

Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Seramik Mühendisliği, Kütahya